



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

NEGATİF SU YALITIM HARCİ (TEK BİLEŞENLİ)

TANIMI

ASANSÖRİZO - ASN 153, çimento ve doğal katkıları kullanılarak asansör çukuru vb. hassas negatif su yalıtım işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı kristalize su yalıtım harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Asansör çukurları,
- Kuyu temel perdeler,
- Deniz su seviyesinin altında kalan ya da etkilenmelere maruz kalan betonarme yapılarda,
- Temel ve perde su yalıtımında negatif yönden gelen her türlü su kaçaklarının önlemekte
- Toprak üstünde ve toprak altında kalan yapıların su yalıtımında,
- Atık su arıtma tesislerinde,
- Bodrumlar, tüneller gibi negatif yönden su yalıtımı yapmakta,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ASANSÖRİZO - ASN 153, uygulandığı betonda ki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristaller oluşturur ve betonun içindeki sızıntıyı takip ederek kapiler boşlukları tıkar. Diğer taraftan yüzeyde esnek ve dayanımlı bir katman oluşturur, böylece iki aşamalı koruma sağlar. Bu üstün özelliği sayesinde negatif yönde mükemmel su yalıtımı sağlar. Asansör Çukuru ve tüm negatif uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm/Renk:	Gri toz	25 KG
Eğilme Dayanımı:	$\geq 8 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)	(TS EN 1504-2)
Basınç Dayanımı:	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)	
Çekme Mukavemeti:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)	
Su Basınç Dayanımı:	$\geq 12 \text{ bar}$ Negatif ve Pozitif	
Donma Başlangıç:		
süresi:	6 saat	
Sonlanma süresi:	8 saat	
Klorid ve Sülfat		
Dayanımı:	Dayanımlı	
Kalite standardı:	TS EN 1504-2 , EN 14891	

Teknik Bilgiler: +20°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) hava sıcaklığı ve %50 ± 5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey her türlü kir, yağ ve gresten, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından arındırılmalıdır. Uygulama yapmadan 24 saat önce uygulama yapılacak zemini suya doygun hale getirerek nemlendirme işlemini mutlaka yapın. Uygulama nem sorunu için 2 kat, su sızıntısı için sızıntının basıncına göre 2 veya 3 kat halinde uygulanır. İlk kat kurumadan 2. Kat uygulamaya geçilmemelidir. (Kuruma süre asgari 3 saat azami 24 saattir.)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Hava koşullarına dikkat edilmeli yüksek sıcaklık, rüzgâr ve don olaylarına karşı gereken önlemler alınmalı ve taze uygulamalar en az 24 saat süresince su ve yağmurdan korunmalıdır.
- Sıcak yüzeylere uygulama yapılması gereken durumlarda, uygulamaya başlamadan su ile soğutma yapılmalıdır.
- Yazın sıcak günlerinde uygulama sabah serinliğinde yapılmalıdır.
- Islak veya donmuş yüzeylere uygulama yapmayın.
- Negatif uygulamaları sadece beton yüzeylere yapınız.
- Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arasındadır. Sıcaklığın 24 saat içinde +5 °C altına düşme ihtimali varsa uygulama yapmayın.

AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır. Palet üstünde istif edilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba konulmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

DİKKAT

Toz bileşeni çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

ASANSÖRİZO – ASN 153 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59