



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ



BİTÜM ASTAR - DBA 163 BİTÜM- KAÜÇUK ESASLI ASTAR

TANIMI

BİTÜM ASTAR - DBA 163, Tek bileşenli, su yalıtım işlerinde astar olarak kullanılan kauçuk-bitüm emülsüyondur.

KULLANIM ALANLARI

- Her marka ve her türlü bitümlü su yalıtım uygulamalarında astar olarak kullanılır,
- Sıcak bitümle parke yapıştırımlarında astar olarak kullanılır.
- Toprak saksılarda su yalıtımı için kullanılabilir,
- Kuru ve gözenekli su emiciliği yüksek yüzeylerin astarlanması için idealdir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tek bileşenli ve su bazlıdır.
Solvent içermez, çevre dostudur.
Fırça, mala ve havasız sprey tabancası kullanmaya uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı:	Bitüm kauçuk
Görünüm/Renk:	Koyu kahverengi - siyah
Yoğunluk:	1,00 kg/lit
pH:	>9,5
İlk Kuruma zamanı:	5 saat (20 °C)
Tam kuruma zamanı:	72 saat (20 °C)
Sarfiyat:	100-150 gr/m ²
(Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak farklılık gösterir.)	

Teknik Bilgiler: +20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey her türlü kir, yağ ve gresten, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak ve oyuk varsa DOLPHIN TH tamir harçlarından uygun olanı ile tamir yapılarak 3 gün sonra **BİTÜM ASTAR - DBA 163** uygulamasına geçilmelidir. Mala, Fırça veya uygun bir püskürtme ekipmanı ile uygulamayı yapabilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Yağmur yağarken uygulama yapmayın.
- Direkt güneş ışığı altında uygulamayın.
- Uygulamayı en az 2 kat halinde yapınız.
- Yapışma problemi olabilecek bozuk yüzeylerde mutlaka astar uygulaması yapınız.
- Henüz sertleşmemiş yeni uygulamaları yağmur, don vb. hava koşullarından koruyun.

AMBALAJ

16 Kg Kova

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 35°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alişılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**
TEL : 0212 945 00 59
MAİL: info@dolphinfix.com.tr
WEB: www.dolphinfix.com.tr
BİTÜM ASTAR – DBA 163 Teknik Bilgi Föyü
Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES

Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59