



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIM MALZEMESİ

TANIMI

PUR 201, Poliüretan esaslı, tek bileşenli, UV dayanımı yüksek, çok ağır hava şartlarında bile elastik yapısını koruyabilen su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Özellikle açık alanlarda (teras, balkon, çatı, dere olukları vb.)
- Yüksek aşınma direnci gerektiren yüzeylerde,
- Endüstriye zeminlerde
- Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda,
- Su deposu, yüzme havuzu ve süs havuzlarında,
- Tüm ıslak hacimlerde

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- En zor yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar,
- Yüksek UV direncine sahiptir,
- Renkini korur solmaz,
- Yüksek elastik yapıya sahiptir. Zor hava koşullarında bile esnekliğini korur,
- Ek oluşturmaz bu nedenle ek oluşumuna bağlı sızıntı ihtimali yoktur.
- Uzun ömürlüdür.
- Çevre dostudur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk ve görünüm:	Gri / Likit
Uygulanan yüzeyin kullanıma alma süresi:	En az 36 saat
Uygulama Sıcaklığı:	(+5°C)-(+35°C) arası
Kuruma Süresi:	5-7 saat
Yoğunluk:	0,96±0,05 gr/cm ³
Viskozite:	1500±100
Karşıladığı Standart:	TS EN 1504-2
Tehlikeli Maddeler:	Güvelik bilgi föyüne bakınız.

Teknik Bilgiler: +20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA BİLGİSİ YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeyde ki bozuk yerleri D- TH tamir harçlarından uygun olan ile tamir edilmelidir.

KARIŞTIRMA

Uygulamadan önce 300 devir/dk. hızında uygun bir karıştırıcı ile 2-3 dk karıştırınız.

UYGULAMA

2 kat halinde uygulayınız. Katlar arasında azami 24 saatten fazla beklemeyiniz. İçerisini başka bir malzeme karıştırmayınız.

UYARILAR

(+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Şiddetli rüzgârdan mutlaka korunmalıdır. Dona ve yağmur gibi hava koşullarına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

25 KG SET

A Komponent 20 kg teneke / B Komponent 5 kg bidon

SARFIYAT

PUR 201	YATAYLARDA	DÜŞEYLERDE
HER KAT İÇİN M ²	0,65 KG	0,50 KG

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 aydır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik ilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

PUR 201 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59