





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

DTDS 1704, Çimento esaslı, polimer motifli, elyaf takviyeli, su itici özelliğe sahip, dış cephede son kat siva olarak kullanılan kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Konutlar, alışveriş merkezleri, hastaneler gibi mimari yapıların iç ve dış yüzeylerinde son kat kaplama olarak,
- Yatay, düşey ve baş üstü siva uygulamalarında,
- Tüm mineral yüzeylerde,
- Dış cephe kaplamalarında son kat kaplama olarak,
- Brüt beton ve kaba siva üzerine dekoratif kaplama olarak,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulanan yüzeye güzel görünüm sağlar.
- Dış hava koşullarına ve ısı farklılıklarına dayanıklı.
- Profesyonel uygulama rahatlığı.
- Uzun ömürlü.
- Buhar geçirgenliğine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tane büyüklüğü:	Sınıf S4 (TS EN ISO 1524, TS EN ISO 787-7)
Su buharı aktarım hızı:	Sınıf V1 (TS EN ISO 7783)
Su Aktarım Hızı:	Sınıf W1 (TS EN 1062 – 3)
Darbe Mukavemeti:	>joule (EN 13497)
Kuru Film Kalınlığı:	Sınıf E5 (TS EN 1062 – 1)
Çatlak Örtme:	Sınıf AO (TS EN 1062 – 7)
Karbondioksit geçirkenliği:	Sınıf CO (TS EN 1062-6)
Yangına Tepki:	A1 (TS EN 13501 – 1)
Karşıladığı Standart:	TS 7847
Tipik değerler:	+23°C'de %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +30 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Yüzeyde ki bozuk yerleri D- TH tamir harçlarından uygun olan ile tamir edilmelidir.

Uygulama Öncesi

Sıcak havalarda uygulama öncesi dekoratif astar olarak DEK 710 astar kullanmanızı öneririz.

Karıştırma

Temiz bir kovanın içerisine 5,5 – 6,5 lt. temiz suyun bir miktarını koyun. Üzerine 25 Kg. **DTDS 1704**'i yavaşça boşaltırken karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Kalan suyu ilave edin harç topaksız ve homojen bir hale gelince 3-4 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra en az 3 dk. daha karıştırarak kullanın.

SARFIYAT VE SU MİKTARI TABLOSU

DTDS 1704 1 m ² Toz Sarfıyat	3 – 4 Kg
KARIŞIM SUYU MİKTARI	5,5 – 6 Lt./25 Kg

UYGULAMA

Eşit miktarda su kullanmaya dikkat edin. Farklı su miktarı kullanılması farklı ton ve desen görünümüne neden olur. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak hazırlanan karışım 60 dk. içinde kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım çelik mala ile yüzeye sürülür ve tane boyutunda bir tabaka elde edilir. Desen vermek için hava şartlarına bağlı olarak en fazla 8-10 dk. içinde plastik mala ile desen verilmelidir. Desen vermek için dairesel hareketler yapılmalıdır.

AMBALAJ

25 KG KRAFT TORBA

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 aydır.

UYARILAR

(+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

DEPOLAMA

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59
MAIL: info@dolphinfix.com.tr
WEB: www.dolphinfix.com.tr
DTDS 1704 Teknik Bilgi Föyü
Revizyon Tarihi: 02/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59