





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÇİZGİ DESENLİDEKORATİF SIVA

TANIMI

DSÇ 1705, Çimento esaslı, polimer motifli, elyaf takviyeli, su itici özelliğe sahip, dış cephede son kat siva olarak kullanılan çizgi desenli kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Konutlar, alışveriş merkezleri, hastaneler gibi mimari yapıların iç ve dış yüzeylerinde son kat kaplama olarak,
- Yatay, düşey ve baş üstü siva uygulamalarında,
- Tüm mineral yüzeylerde,
- Dış cephe kaplamalarında son kat kaplama olarak,
- Brüt beton ve kaba siva üzerine dekoratif kaplama olarak,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulanan yüzeye güzel görünüm sağlar.
- Dış hava koşullarına ve ısı farklılıklarına dayanıklı.
- Profesyonel uygulama rahatlığı.
- Uzun ömülü.
- Buhar geçirgenliğine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tane büyüklüğü	Sınıf S4	(TS EN ISO 1524, TS EN ISO 787-7)
Su buharı aktarım hızı	Sınıf V1	(TS EN ISO 7783)
Su Aktarım Hızı	Sınıf W1	(TS EN 1062 – 3)
Darbe Mukavemeti	>joule	(EN 13497)
Kuru Film Kalınlığı	Sınıf E5	(TS EN 1062 – 1)
Çatlak Örtme	AO	(TS EN 1062 – 7)
Karbondiyoksit geçirgenliği	CO	(TS EN 1062-6)
Yangına Tepki	A1	(TS EN 13501 – 1)
Karşıladığı Standart	TS 7847	
Tehlikeli Maddeler	Güvelik bilgi föyüne bakınız.	

UYGULAMA BİLGİSİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +30 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Yüzeyde ki bozuk yerleri D- TH tamir harçlarından uygun olan ile tamir edilmelidir.

Uygulama Önerisi

Sıcak havalarda uygulama öncesi dekoratif astar olarak DEK 710 astar kullanmanızı öneririz .

Karıştırma

Temiz bir kovanın içerisine 5,5 – 6 lt. temiz suyun bir miktarını koyun. Üzerine 25 Kg. **DSÇ 1705**'ü yavaşça boşaltırken karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Kalan suyu ilave edin harç topaksız ve homojen bir hale gelince 3-4 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra en az 3 dk. daha karıştırarak kullanın.

Uygulama

Eşit miktarda su kullanmaya dikkat edin. Farklı su miktarı kullanılması farklı ton ve desen görünümüne neden olur. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak hazırlanan karışım 60 dk. içinde kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım çelik mala ile yüzeye sürülür ve tane boyutunda bir tabaka elde edilir. Desen vermek için hava şartlarına bağlı olarak en fazla 8-10 dk. içinde plastik mala ile desen verilmelidir. Desen vermek için dairesel hareketler yapılmalıdır.

UYARILAR

(+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır.Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

25 KG KRAFT TORBA

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve d epolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 aydır.

SARFIYAT VE SU MİKTARI

m ² Toz Sarfiyat	3 – 3,5 kg
KARIŞIM SUYU MİKTARI	5,5 – 6 Lt./25 Kg

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alişılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandıği zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir.

Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

DSÇ 1705 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59