





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

DGB 1260, çimento esaslı, suyu bünyesinde hapsederek uzun ve kolay çalışma imkan veren üstün performanslı gaz beton yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

·Gaz beton, bims, tuğla gibi inşaat malzemelerini örmek için kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Uygulaması çok kolaydır.
- Yapışma dayanımı çok yüksektir,
- Suyu bünyesinde hapseder.
- Uzun çalışma sağlar.
- Aderansı yüksektir.
- Uygulamada düzeltme imkanı verir.
- Uygulamada kolaylık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağ Dayanımı (TS EN 998-2):	-0,3 N/mm ²
Kapiler Su Emme (TS EN 1015-18):	≤0,40 kg/m ² dk ^{0.5}
Hava İçeriği (TS EN 1015-7):	< % 20
Basınç Dayanımı (TS EN 1015-11):	≥ 5 N/mm ² M5
Su Buharı Geçirgenliği (TS EN 1745):	5/20 µ
Yangına Tepki (TS EN 13501-1):	A1
Tehlikeli Maddeler:	Güvelik bilgi föyüne bakınız.

+20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +30 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir.

Karıştırma

Temiz bir kovanın içerisine belirtilen miktarda temiz suyu temiz bir kovaya koyun. Üzerine 25 Kg. **DGB 1260**'ın yarısını boşaltın ve karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Harç topaksız ve homojen bir hale gelince olgunlaşması için 5-6 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra 1- 2 dk. daha karıştırarak kullanın.

Uygulama

Yapıştırıcıyı bütün yüzeye yayın 10X10X10 mm tarak ile taraklayarak aynı kalınlıkta uygulayın. Örgü yaparken yatay ve düşeyde en fazla 3 mm genişliğinde derz bırakılmasına özen gösterin. Derz aralarını yapıştırıcı ile tamamen doldurun. Taraklanan yüzeyin emiciliği dikkate alınmalı ve 10 dakikadan fazla beklemeden yapıştırma işlemi yapılmalıdır.

UYARILAR

Kapta kalan ve kullanım süresi geçmiş, kabuklaşmış malzemeyi kullanmayınız. Bu malzeme atılmalıdır. Blokların üzerine taraklanmış malzeme 10 dk içinde kullanılmalı aksi takdirde kazınıp atılmalıdır. (+) 5 °C'nin altında ve (+) 35 °C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

25 KG Kraft Torba

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 aydır.

DEPOLAMA

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi 2339. Sokak No: 1 A **Sultangazi/İSTANBUL**


TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

DGB 1260 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 04/2023

Tüketim Tablosu				
	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Ortalama Tüketim (kg/m ³)
	20	50	20	5 - 8
	20	70	20	5 - 7
	30	50	15	3 - 5
	30	70	15	3 - 4
	30	50	20	4 - 6
	30	70	20	4 - 6



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59