



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

DFX 1210, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

- Islak hacimlerde,
- Granit,büyük ebatlı seramik, porselen seramik gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde beton, sıva, şap gibi yüzeylere uygulanmasında,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilme
- Yüksek yapışma özellikli.
- Kolay ve kaygan kullanım,
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz,
- Hava şartlarına dayanıklı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm / Renk:	Toz / Gri ve Beyaz
Uygulama Sıcaklığı:	(+5 °C) – (+35 °C)
Kap Ömrü:	5 saat
Kayma:	≤0,5 mm
Açıktaki bekletme süresi:	En az 30 dk. sonra ≥0,5 N/mm ²
Başlangıç çekme yapışma dayanımı:	≥0,5 N/mm ²
Suya daldırdıktan sonra:	≥0,5 N/mm ²
Isıyla yaşlandırdıktan sonra:	≥0,5 N/mm ²
Donma çözünme çevriminden sonra:	≥ 0,5 N/mm ²
Sıcaklık Dayanımı:	(-40 °C) – (+80 °C)
Yangına Tepki	A1
Tehlikeli Maddeler	Güvelik bilgi föyüne bakınız.
+20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.	

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak zemin nemli olmalı su birikintisi olmamalıdır. Su emici yüzeylerde ve brüt betonlarda astar kullanılması tavsiye edilir. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +30 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir.

KARIŞTIRMA

Temiz bir kovanın içerisine belirtilen miktarda temiz suyu temiz bir kovaya koyun. Üzerine 25 Kg. DFX 1210'ın yarısını boşaltın ve karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Kalanını tamamını ilave ederek harç topaksız ve homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın ve olgunlaşması için 5-6 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra 1- 2 dk. daha karıştırarak kullanın. Yapıştırıcıyı bütün yüzeye yayın ve tarak ile taraklayarak aynı kalınlıkta uygulayın. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (fayans, seramik) 25 dk. içinde yapıştırılır. Yüzey düzgünlüğü kontrol edilerek lastik tokmak yardımı ile kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanır. Derz dolgu uygulaması için en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

SU MİKTARI TABLOSU

DFX 1210	1 KG İÇİN	25 KG TORBA İÇİN
KARIŞIM SUYU MİKTARI	0,24 lt – 0,28 lt	6,0 lt – 7,0 lt
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	1,70 kg/lt	
SERAMİK TARAĞI DIŞ BOYUTLARI VE TÜKETİM	6 mm : 4,0 – 6,0 kg/m ²	
	8 mm : 6,5 – 7,5 kg/m ²	
	10 mm : 7,5 – 8,5 kg/m ²	



AMBALAJ

25 kg'lık kraft torba.

UYARILAR

Kapta kalan ve kullanım süresi geçmiş, kabuklaşmış malzemeyi kullanmayınız. Bu malzeme atılmalıdır. Kullanabileceğiniz kadar malzeme hazırlayınız. Aletler, harç yaşı iken temizlenmelidir. (+) 5 °C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır.Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibariyle 12 aydır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir.

Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir.

Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

DFX 1210 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59