



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



HİDROSTOP ŞEFFAF - HSK 221

SU İTİCİ EMPRENYE KAPLAMA

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

HİDROSTOP ŞEFFAF - HSK 221, silan, siloksan esaslı, düşük vizkoziteli, kireç ve çimento esaslı tüm yüzeylerde koruyucu reaktif kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI

Farklı yapı malzemeleriyle uyumlu yapısıyla; seramik, mermer, beton gibi yüzeylerde olduğu gibi ahşap, PVC ve metal yüzeylerde de etkili sonuç verir. Şeffaf yapısıyla estetikten ödün vermeden su yalıtımı sağlar. Teras, balkon, banyo ve mutfak gibi iç mekanlarda güvenle kullanılırken; çatı, cephe ve havuz gibi dış mekanlarda da uzun süreli koruma ve sızdırmazlık sunar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek penetrasyon özelliği,
- Dış cephede leke yapmaz, görünümü değiştirmez,
- Kuvvetli iticilik özelliği,
- Buhar geçirgenlik özelliğine sahip,
- Alkalilere ve UV ışınlarına dayanıklıdır,
- Zor kirlenir ve kolay temizlenir,
- Solvent içerir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey her türlü kir, yağ ve gresten, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak ve oyuk varsa DOLPHIN TH tamir harçlarından uygun olanı ile tamir yapılarak 3 gün sonra **HİDROSTOP ŞEFFAF - HSK 221** uygulamasına geçilmelidir. Yalıtım yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Hiçbir ıslaklık bulunmamalıdır. Tam olarak kurumamış yüzeylere uygulama yapılması tavsiye edilmez.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Yağmur yağarken uygulama yapmayın,
- Direkt güneş ışığı altında uygulamayın,
- Yabancı Malzemeler ilave etmeyiniz.
- Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Yağmurdan ve +25 °C yüksek sıcaklıktan en az 3 saat korunmalıdır.
- HİDROSTOP ŞEFFAF - HSK 221, su veya Solvent bazlı polimer esaslı boyalar ile boyanabilir.
- En iyi sonucu almak için uygulanacak yüzeyin minimum 28 günlük olması gerekmektedir.
- HİDROSTOP ŞEFFAF - HSK 221 uygulanan yüzeylerde en iyi su iticilik sonucu 2-3 gün sonra edilir.
- Yüzeyin emicilik durumuna göre 2-3 kez yüzeye uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında min. 3 saat beklenmesi tavsiye edilir.

AMBALAJ

1 - 4 - 15 Kg Teneke

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 35°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silan-Siloksan		
Görünüm/Renk	Su gibi, şeffaf		
Yoğunluk	0,82 kg/lit		
Alkali Dayanımı	<10%		(EN 13580)
Penetrasyon Derinliği	<10mm	Sınıf 1	(TS EN 1504-2)
Su Emme	<7,5%		(EN 13580)
Uygulama	Emiciliğe bağlı olarak 2-3 kat		
Sarfiyat	Yüzeyin yapısına ve istenilen penetrasyon derinliğine göre kat başına yaklaşık 150 gr/m ²		
Dış Ortam Hava Sıcaklığı	(+5 °C) - (+35 °C)		
Yüzey Sıcaklığı	(+5 °C) - (+35 °C)		
Katlar Arası Bekleme Süresi	En az 3 saat ile 5 saat arası	En fazla 7 gün	
Teknik Bilgiler:	+20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir		

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

HİDROSTOP ŞEFFAF – HSK 221 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59