





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

PRİZ HIZLANDIRICI HARÇ KATKISI

TANIMI

PLUS - PH 650, Su ve çimento ile reaksiyona girerek harcın erken priz almasını ve erken dayanım kazanmasını sağlayan, soğuk havalarda kullanıma uygun, harca akıcılık veren beton katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Beton üretiminde,
- Prefabrik yapı elemanlarının üretiminde,
- Soğuk havalarda betonun donmasını engelleyerek, erken priz almasını ve erken mukavemet kazanmasını sağlar.
- Erken mukavemet değerinin yüksek olmasını sağlar.
- Her türlü hazır beton üretiminde.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Başlangıç ve bitiş priz süresini kısaltır.
- Soğuk havalarda erken mukavemet sağlayarak zaman kazandırır.
- Don etkisinden korur. Dona karşı dayanımı artırır. Beton dayanımını yükseltir.
- Klor içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Bileşim:	Anorganik Tuz
Renk:	Şeffaf
Görünüm:	Likit
Özellik:	Priz Hızlandırıcı
Yoğunluk:	1,4 (±0,05) Kg/Lt
PH:	6-10
Katı Madde Oranı (%):	40 (±2)
Klorür İçeriği:	<0,1
+20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.	

UYGULAMA YÖNTEMİ

PLUS - PH 650 harcın içinde ki bağlayıcını yani çimentonun % 1ile 4'ü kadar kullanımı tavsiye edilir. Çok soğuk havalarda kullanım miktarını max. % 5' kadar yükseltebilirsiniz. EN 197 standardında ki tüm çimentolar ile kullanılabilir. Siva ve şap imalatında 50 kg çimentoya 1 kg **PLUS - PH 650** kullanılması yeterli olacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Katı bileşenler ve suyun %80'ni ilave edildikten sonra PLUS – PH 650 ilave edilirse en güzel sonuçlar elde edilir. Betonun sıcaklık ve nem kaybı önlenmelidir. 4- 5 N/mm² dayanıma ulaşincaya kadar beton korunmalıdır. Katkılı çimento yerine klinker oranı yüksek çimento tercih ediniz. Kalıplar sıcaklık kaybına karşı korunmalı mümkünce çelik kalıp yerine ahşap kalıp kullanılmalıdır.

AMBALAJ

30 KG BIDON
200 KG VARIL

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibariyle 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

PLUS – PH 650 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59