





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

BITÜM- KAUÇUK ESASLI SU YALITIM (İKİ BİLEŞEN)

TANIMI

SUPER PLUS - S2K 160, Bitüm- Kauçuk esaslı, çift bileşenli, antiroot özelliği olan esnek su yalıtım harcı.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış alanlarda sıvalı tuğla ve duvarlarda,
- Bitki köklerine maruz kalan yüzeylerde,
- Yeşil teras uygulamalarında,
- Teraslarda, bodrum ve perde duvarlarında,
- Toprak üstünde ve toprak altında kalan yüzeylerde,
- Tüm ıslak mekanların yalıtımında,
- Metal, tahta, osblerde
- Zemin altı ve zemin üstü yalıtımlarda

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SUPER PLUS - S2K 160, Bitki köklerine karşı dayanımlıdır. Bu özelliği ile Toprak altında güvenle kullanılabilir, teraslarda yeşil alanlar oluşturulabilir. Kısa sürede yağmur suyu dayanaklı hale gelir. Güçlü bir çatlak esnekliğe sahiptir. Her türlü su ve nem etkisine karşı su yalıtımı sağlar, Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur, Solvent içermez, çevre dostudur. Fırça, mala ve havasız sprey tabancası kullanmaya uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı Bitüm kauçuk
Görünüm/Renk Koyu kahverengi - koyu kıvamlı

Katı Madde İçeriği % 60 ± %1
Su Geçirimsizlik Sınıf W1
Bitki Köklerine
Dayanım TS EN 14416 Geçer
Yangına Tepki Sınıf E
Uygulama Sıcaklığı En az +5°C en fazla +30°C
Kuruma Süresi Yüzey ve ortam sıcaklığı, havanın rutubeti ve kaplama kalınlığına bağlıdır.

Teknik Bilgiler: +20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey her türlü kir, yağ ve gresten, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak ve oyuk varsa DOLPHIN TH tamir harçlarından uygun olanı ile tamir yapılarak 3 gün sonra **SUPER PLUS - S2K 160** uygulamasına geçilmelidir. Yalıtım yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Yazın hafifçe nemlendirilebilir. Su birikintisi, göllenme var ise giderilmelidir. Uygulama öncesi dilatasyon varsa pah bantlarını dilatasyon yapıştırıcısı kullanarak yapıştırın. Mala, Fırça veya uygun bir püskürtme ekipmanı ile uygulamayı yapabilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Yağmur yağarken uygulama yapmayın.
- Direkt güneş ışığı altında uygulamayın.
- Uygulamayı en az 2 kat halinde yapınız.
- Yapışma problemi olabilecek bozuk yüzeylerde mutlaka astar uygulaması yapınız.
- Ürün uygulamaya hazır üründür kesinlikle su ile seyreltmeğin.
- Henüz sertleşmemiş yeni uygulamaları yağmur, don vb. hava koşullarından koruyun.

AMBALAJ

30 KG SET

A-Komponent 22 kg bitüm / B-Komponent 8 kg toz

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır. Palet üstünde istif edilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba konulmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir.

Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

SUPER PLUS – S2K 160 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59