





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ESNEK YAPIŞTIRMA HARCİ (C2TES1)

TANIMI

FLX 1250, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış çalışma süresi uzatılmış S1 sınıfı esnekçok yönlü kullanılabilen yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

- Fayans ve seramik duvar ve zemin kaplamalarında,
- Kuru ve ıslak bölgelerde,
- Su depolarında,
- Havuz, sauna ve hamamlarda
- Mozaik, taş, karo, granit, toprak seramiklerinde,
- Büyük ebatlı seramik ve plakalarda,
- Hafif yapı plakalarında ince katman halinde,
- Yüksek derecede yeniden şekillendirme özelliklerinden dolayı (balkon, teras)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Yatay ve düşeyde kolay uygulanır, kaymaz, yormaz.
- Ağır hava şartlarına dayanıklıdır,
- Yüksek yapışma özellikli, şekillendirilebilir,
- Su geçirmez, dona ve sabit sıcaklıklara dayanıklıdır. (+80 °C kadar),
- S1 sınıfı esneklik
- Uzun çalışma süresi,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm / Renk:	Toz / Gri ve Beyaz
Uygulama Sıcaklığı:	(+5°C) – (+35°C)
Kap Ömrü:	5 saat
Kayma:	≤0,5 mm
Açıkta bekletme süresi:	En az 30 dk. sonra ≥0,5 N/mm ²
Başlangıç çekme yapışma dayanımı:	≥1 N/mm ²
Suya daldırdıktan sonra :	≥1 N/mm ²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra:	≥1 N/mm ²
Donma çözünme çevriminden sonra:	≥ 1 N/mm ²
Esneklik (EN 12002:	≥ 2,5 mm – S1 Esnek
Sıcaklık Dayanımı:	(-40°C) – (+80°C)
Yangına Tepki:	A2
Tehlikeli Maddeler:	Güvelik bilgi föyüne bakınız.

Tipik değerler: +23°C'de %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak zemin nemli olmalı su birikintisi olmamalıdır. Su emici yüzeylerde ve brüt betonlarda astar kullanılması tavsiye edilir. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +30 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir.

SU MİKTARI TABLOSU

FLX 1250	1 KG İÇİN GRI	1 KG İÇİN BEYAZ	25 KG İÇİN GRI	25 KG İÇİN BEYAZ	
KARIŞIM SUYU MİKTARI	0,24 lt 0,28 lt	0,28 lt 0,32 lt	6,0 lt 7,0 lt	7,0 lt 0,8 lt	
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	1,75 kg/lt				
SERAMİK TARAĞI DIŞ BOYUTLARI VE TÜKETİM	6 mm : 4,0 – 6,0 kg/m ² 8 mm : 6,5 – 7,5 kg/m ² 10 mm : 7,5 – 8,5 kg/m ²				



KARIŞTIRMA

Temiz bir kovanın içerisine belirtilen miktarda temiz suyu temiz bir kovaya koyun. Üzerine 25 Kg. FLX 1250'in yarısını boşaltın ve karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Kalanını tamamını ilave ederek harç topaksız ve homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın ve olgunlaşması için 5-6 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra 1- 2 dk. daha karıştırarak kullanın. Yapıştırıcıyı bütün yüzeye yayın ve tarak ile taraklayarak aynı kalınlıkta uygulayın. Yüzey düzgünlüğü kontrol edilerek lastik tokmak yardımı ile kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanır. Derz dolgu uygulaması için en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

AMBALAJ

25 KG Kraft Torba

UYARILAR

Kapta kalan ve kullanım süresi geçmiş, kabuklaşmış malzemeyi kullanmayınız. Bu malzeme atılmalıdır. Kullanabileceğiniz kadar malzeme hazırlayınız. Aletler, harç yaşı iken temizlenmelidir. (+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

DEPOLAMA

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 aydır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi 2339. Sokak No: 1 A **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59
MAIL: info@dolphinfix.com.tr
WEB: www.dolphinfix.com.tr
FLX 1250 Teknik Bilgi Föyü
Revizyon Tarihi: 04/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59