



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

MEMBRAN – KMP 164, Bitüm emülsiyon ve Solvent esaslı, tek komponentli fırça ve püskürtme yöntemi ile uygulanabilen, içeriğinde ki solventin buharlaşması ile uygulandığı yüzeye kuvvetli şekilde yapışarak dayanıklı bir film tabakası oluşturan esnek su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Temellerde sızıntılara ve zemin nemine karşı,
- İstinat ve perde duvarlarında,
- Galeri, drenaj ve temel kazıklarında,
- Kat aralarında
- Üzeri kapatılmak şartı ile teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, köprü ve viyadüklerde, havuzlarda suya ve rutubete karşı kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kullanımı çok kolaydır ve herkes tarafından uygulanabilir.
- Çok elastiktir (%1000)
- Ek oluşturmada, kesintisiz ve bütün bir izolasyona imkan verir.
- Çabuk kurur.
- Isıtma ve inceltme gerektirmez.
- Basıncılı suya dayanımı istenen durumlarda file keçe gibi malzemelerle kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk ve görünüm	:Siyah - Koyu kıvamlı sıvı
Esası / çözücüsü	:Motifiye Bitüm / Solvent
Uygulama Sıcaklığı	:(+5°C)-(+35°C) arası
Kuruma Süresi	:2-4 saat
Yoğunluk	:0,98±0,05 gr/cm ³
Katı Madde Oranı	:%65
Kopma Uzaması	:%1000
Tehlikeli Maddeler	:Güvelik bilgi föyüne bakınız.

*Teknik Bilgiler: +20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA BİLGİSİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yatay/Düşey gibi çatlamaya müsait bölgelere pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. Yüzeydeki bozuk yerleri D- TH S tamir harcı ile tamir edilmelidir. Metal ve metal olmayan yüzeyler BİTÜM ASTAR – DBA 163 ile astarlanmalıdır.

Karıştırma

Uygulamadan önce 300 devir/dk. hızında uygun bir karıştırıcı ile 2-3 dk karıştırınız.

Uygulama

Karışımı tamamlanmış, uygulamaya hazır ürün, rulo, sert kıllı fırça veya püskürtme makineleri ile yüzeye tatbik edilir. Birkaç kat uygulama yapılacak durumlarda katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Yüksek basınç gerektiren durumlarda keçe, file gibi taşıyıcılar ile takviye edilmelidir. Bu tarz uygulamalar mükemmel sonuçlar verir. İçerisini başka bir malzeme karıştırmayınız.

SARFIYAT

HER KAT İÇİN M² YE

600 gr olacak şekilde en az 2 kat olarak uygulanmalıdır.

AMBALAJ

16 KG Metal Tenekelerde

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 9 aydır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 35°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

UYARILAR

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16). Yüzeyde ki gözeneklerin kapatıldığından iyice emin olunmalıdır. Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38–23) Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7) Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız.(S 3/15) Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2) Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25) Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemeyiz. Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

MEMBRAN – KMP 164

Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59