





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

COAT – ASTAR PUR 200, Tek bileşenli, şeffaf ve esnek bir yapıya sahip poliüretan esaslı astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Beton ve benzeri zeminlerin üzerine uygulanacak olan poliüretan esaslı son kat zemin boyaları, poliüretan esaslı parke yapıştırıcıları ve her türlü poliüretan esaslı zemin kaplama malzemelerini uygulamasından önce, zeminin hazırlanmasında kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Nem ile kimyasal reaksiyona girerek kürlenir.
- En zor yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar ve gözenekleri doldurur.
- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır ve kürünü tamamladıktan sonra sert ve sağlam bir astar halini alır.
- Suya ve pek çok kimyasal maddeye karşı yüksek bir dayanıma sahiptir.
- Üzerine uygulanacak poliüretan malzemelerin zemine mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk ve görünüm	Şeffaf
Uygulanan yüzeyin kullanıma alma süresi	En az 36 saat
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C)-(+35°C) arası
Kuruma Süresi	4-8 saat
Yoğunluk	0,96±0,05 gr/cm ³
Viskozite	FORD CUP 4 ile 14 sn. (20°C'de)
Karşıladığı Standart	TS EN 1504-2
Tehlikeli Maddeler	Güvelik bilgi föyüne bakınız.

*Teknik Bilgiler: +20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA BİLGİSİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzey nemi azami %5, bağıl nem azami %50 olmalıdır. Aksi takdirde kabarcık oluşumu ve düşük aderans görülür. Yüzeyde ki bozuk yerleri D- TH S tamir harcı ile tamir edilmelidir.

Karıştırma

Uygulamadan önce 300 devir/dk. hızında uygun bir karıştırıcı ile 2-3 dk karıştırınız.

Uygulama

Karışımı tamamlanmış, uygulamaya hazır ürün, rulo, sert kıllı fırça veya püskürtme makineleri ile yüzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasının ardından (en az 6 saat) 1. kat uygulamanın dik doğrultusunda 2. kat uygulaması yapılır. Yüzeyde ki gözeneklerin kapatıldığından iyice emin olunmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra yüzey asgari 5 saat sudan korunmalıdır. Üzerine çıkılmamalıdır. İçerisini başka bir malzeme karıştırmayınız.

SARFIYAT

COAT – ASTAR PUR 200

HER KAT İÇİN M² YE 200 GR.

UYARILAR

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16). Yüzeyde ki gözeneklerin kapatıldığından iyice emin olunmalıdır. Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-23) Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7) Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız.(S 3/15) Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2) Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25) Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez. Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

AMBALAJ

20 KG Metal Tenekelerde

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 9 aydır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 35°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

COAT – ASTAR PUR 200 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59