



DOLPHINFIX[®]

DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX

TARİHİ YAPI RESTORASYONU ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ



1140 DSW D-SİL WB SU İTİCİ SU BAZLI EMPRENYE MALZEMESİ

TANIMI

1140 DSW D-SİL WB Su bazlı çevre dostu, kokusuz özel emprenye malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Tarihi eser cephe kaplamaları, doğal taş, tuğla duvar gibi mineral esaslı yapı malzemelerinde, hafif beton yüzeylerine hidrofobik emprenye olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- *Mükemmel su iticilik,
- *Dış cephede leke yapmaz,
- *Görünümünü değiştirmez,
- *Buhar geçirgen özelliktedir,
- *Alkalilere ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır,
- *Güvenli uygulama,
- *Solventsizdir,
- *Çevre dostudur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı: Alkaliosiloksan
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,00 gr/cm³
Kuruma Süresi: 60 dakika
Uygulama Ortam Sıcaklığı: +10°C ile +25°C
Uygulama Şekli: Püskürtme, rulo, fırça
Tüketim: 0.20–1.0 L/m² (yüzey emiciliği ve cinsine göre) (küçük alanda deneme yapılması önerilir)

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- *Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz ve aynı zamanda temiz olmalıdır.
- *Yüzey aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas kalıntılarında iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.

KARIŞTIRMA

Temiz bir kap içinde veya kendi ambalajında düşük devirli matkapla yaklaşık 3 dakika karıştırılmalıdır. Kullanıma hazır hale gelen malzeme püskürtme cihazı, rulo veya fırça ile yüzeye doyana kadar sürülür.

1140 DSW D-SİL WB yaş üstü yaş yukarıdan aşağıya doğru uygulanır. Küçük ve detaylı cephelerde püskürtme işleminin zor olacağı yerlerde fırça ile uygulanmalıdır. Çok gözenekli yüzeylerde bir kat daha fazla uygulanması gerekebilir.

Hafif nemli yüzeylerde de uygulanabilir. Yeni uygulama yapılmış yüzeyler min. 5 saat yağmurdan korunmalıdır. Emprenyenin tam olarak etkisi uygulamadan 1–2 hafta sonra tam olarak ortaya çıkar.

UYARILAR

- *Malzeme içine kesinlikle hiçbir yabancı malzeme ilave etmeyiniz.
- *Malzeme yüzeyde akma yapmamasına dikkat ediniz.
- *Bazı doğal taş tiplerinde renk baskınlığı gözle çarpabilir. Uygulama yapılmadan önce cephe yüzeyinde mutlaka bir deneme yapılması önerilir.
- *Uygulamadan sonra direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı, yağmur ve don gibi olumsuz hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- *Aletler yaş iken su ile temizlenir.

AMBALAJ

10 Kg ve 30 Kg Plastik Bidon.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında ağzı kapalı, serin ortamda depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Kayabaşı
Mahallesi Yaprak Sokak No:28

Başakşehir /İSTANBUL

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

1140 DSW D-SİL WB Teknik Bilgi Föyü Revizyon

Tarihi: 04/2025



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Katı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59