



**DOLPHINFIX**<sup>®</sup>

DOLPHINFIX.COM.TR

# DOLPHINFIX

TARİHİ YAPI RESTORASYONU ÇÖZÜMLERİ

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ



## 1141 DSS D-SİL SU İTİCİ SOLVENTLİ EMPRENYE MALZEMESİ

### TANIMI

**1141 DSS D-SİL** Solventli özel empenye malzemesidir.

### KULLANIM ALANLARI

Tarihi eser cephe kaplamaları, doğal taş, tuğla, traverten, kireç taşı, hafif beton yüzeylerine empenye olarak su itici özellik kazandıran şeffaf malzeme olarak kullanılır.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- \*Yüksek penetrasyon özelliği,
- \*Dış cephede leke yapmaz,
- \*Görünümünü değiştirmez,
- \*Kuvvetli iticilik tesiri,
- \*Buhar geçiren özelliktedir,
- \*Alkalilere ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır,
- \*Zor kirlenme ve kolay temizlenme
- \*Solventlidir

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Malzemenin Yapısı: Düşük molekül siloksan  
Renk: Şeffaf  
Yoğunluk: 0.79 gr/cm  
Kuruma Süresi: 60 dakika  
Uygulama Ortam Sıcaklığı: +5°C ile +25°C  
Uygulama Şekli: Püskürtme, Fırça, Rulo  
Tüketim: 0.20-0.4 lt/m  
göre)

### UYGULAMA YÖNTEMİ Yüzey Hazırlığı

- \*Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz ve aynı zamanda temiz olmalıdır.
- \*Yüzey aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.
- \*Yüzeyde nem lekeleri olmamalı ve kuru olmalıdır.

### KARIŞTIRMA

Temiz bir kap içinde veya kendi ambalajında düşük devirli matkapla yaklaşık 3 dk. karıştırılmalıdır. Kullanıma hazır hale gelen malzeme püskürtme cihazı, rulo veya fırça ile yüzeye doyana kadar sürülür. Emici yüzeylerde max. 4 saat ara ile iki kat uygulanır. Çok gözenekli yüzeylerde bir kat daha fazla uygulanması gerekebilir.

### UYARILAR

Malzeme içine kesinlikle hiçbir yabancı malzeme ilave etmeyiniz. Malzeme yüzeyde akma yapmamasına dikkat ediniz. Uygulamadan sonra direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı, yağmur ve don gibi olumsuz hava şartlarına karşı korunmalıdır. Aletler yağ iken deterjan ile temizlenir.

### AMBALAJ

5 lt. ve 17 lt. teneke

### DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında ağzı kapalı, rutubetsiz ve kuru ortamda depolanmalıdır.

### RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

### YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

### İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Kayabaşı Mahallesi Yaprak Sokak No:28

Başakşehir /İSTANBUL

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

**1141 DSS D-SİL** Teknik Bilgi Föyü  
Revizyon Tarihi: 04/2025



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES  
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102  
Gaziosmanpaşa/İstanbul  
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59