



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

763 - EPK BOYA

DOLPHİN EPOKSİ SOLVENTLİ BOYA TAKIM

TANIMI

763- EPK BOYA, iki bileşenli, solvent bazlı son kat epoksi boyadır. İç mekânlarda, uygun şekilde astarlanmış çelik, beton ve seramik yüzeyler üzerinde kullanılır. Yüksek parlaklık sağlar, aşınma ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Ağır trafik alanları rampalar, otoparklar, park yerleri, yaya yolları, çatı güverteleri, endüstriyel zeminler
- Endüstriyel yüzeyler ; fabrika zeminleri, üretim alanları.
- Yaya alanları – iç ve dış mekân yürüme yolları.
- Yüksek teknoloji üretim tesisleri.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki bileşenli solventli epoksi kaplama.
- İç mekân kullanımı.
- Yüksek parlaklık.
- Aşınma ve mekanik hasara karşı iyi direnç.
- Doğru hazırlanmış ve astarlanmış yüzeylerde mükemmel performans.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Katlar arası bekleme:	6 – 24 saat 28°C
Karışım ömrü:	6–8 Saat 28°C
Yoğunluk:	1 ± 0,05 g/cm ³ 28°C
Viskozite:	Yaklaşık 40–80 mPa.s 28°C
Kürlenme Süresi (28°C): Dokunma Kuruluğu :	2–3 saat
	Sert Kuruma : 16 saat

UYGULAMA BİLGİSİ

YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton yüzey tamamen temizlenmeli, çimento şerbeti ve kirleticilerden arındırılmalıdır.Nem bariyeri sistemi uygulanmışsa, sonraki kaplamaya geçmeden önce bir gece kürlenmeye bırakılmalıdır.Yüzey, bilyalı kumlama, kazıma veya mekanik taşıma yöntemleri ile hazırlanmalıdır.Hasarlı bölgeler, çatlaklar ve boşluklar uygun tamir malzemeleri ile onarılmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama Şekli: Fırça, rulo, basınçlı hava spreyi, airless sprey

Uygulama:

A ve B bileşenlerini ayrı ayrı 30 saniye boyunca düşük devirli (300–500 rpm) mekanik karıştırıcı ile karıştırın. B Bileşeninin tamamını A Bileşeni ile 1 dakika boyunca iyice karıştırın. Karışımı temiz bir kaba aktararak 1 dakika daha karıştırın. Hava kabarcığı oluşmamasına dikkat edin. Karışımı astarlanmış yüzeye dökün, mala ile yayın ve rulo ile üzerinden geçerek düzgün bir yüzey elde edin.

DEPOLAMA ŞARTLARI

12 ay (Ağız sıkıca kapalı ve uygun depolama koşullarında).

UYARILAR

Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik bilgileri incelenmelidir.Uygulama, belirtilen sıcaklık ve nem aralıklarında yapılmalıdır.Alt yüzey temiz, kuru ve uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır.Uygulama öncesinde güncel teknik veri sayfası kontrol edilmelidir.

AMBALAJ

15+5 kg olmak üzere top. : 20 kg çift kompenantlı teneke

SARFIYAT : 200 – 300 gr./m² /kat

RAF ÖMRÜ

6-12 ay (kuru, serin ve uygun koşullarda saklandığında)

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik ilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

763-EPK 8BOYA Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 08/2025



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57