



**DOLPHINFIX**<sup>®</sup>  
DOLPHINFIX.COM.TR



## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

### TANIMI

**LTX 620**, Akrilik dispersiyon esaslı, astar olarak aderans artırıcı, su geçirimsizlik sağlamak için çimento ve kireç esaslı siva, harç katkısıdır.

### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda uygulanan siva harçlarında,
- Şap uygulamalarında aderansı artırmak için astar olarak,
- Eski beton üzerine yeni beton uygulamasında yapışmayı artırmak için geçiş astarı olarak ,
- Serpme siva hazırlamak için katkı olarak,
- Bozuk beton yüzeylerinin siva ve şapı tamir edilmesi için hazırlanan harca katkı olarak,

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su geçirimsizliği artırır.
- Emici yüzeylerin emiciliğini azaltır.
- Yüksek yapışma ve esneklik kazandırır.
- Harçta çatlak oluşmasını engeller,
- Aşınmaya karşı dayanım kazandırır.
- Harcın yapısında kalıcı ve güçlü bir bağ oluşturur.
- Klor geçirimsizliğini artırır.
- İşlenebilirlik özelliğini artırır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kimyasal Bileşim: | Akrilik Emülsiyon |
| Renk:             | Beyaz             |
| Görünüm:          | Sıvı              |
| Yoğunluk:         | 1,02 ± 0,01 Kg/Lt |
| PH:               | 7-9               |
| Kap Ömrü:         | 1 saat            |

### UYGULAMA YÖNTEMİ

#### BETONLAR ARASI GEÇİŞ ASTARI

Eski ve yeni beton arasında aderansı artırmak için hazırlanacak geçiş astarı: 2 kg çimento, 3 kg dişli kum (0-3 mm) 1.25 kg LTX 620 ve 1 kg su ile karıştırın. 2 mm kalınlıkta fırça ile uygulayın. Uygulanan karışım kurumadan yeni betonu dökün. Siva Harçlarında su oranının % 1,5 – 2' si kadar LTX 620 harca katılmalıdır. Serpme harç yapımında su miktarının % 4 – 5'i kadar LTX 620 harca katılması yeterli olur.

### DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Astar kurumadan beton, şap ve siva uygulanmalıdır. Astarın kurumaması durumunda uygulamaya başlamadan yeniden astar uygulaması yapılmalıdır.
- LTX 620 tek başına astar olarak kullanmayın, mutlaka çimento ve kum ile karıştırınız.
- Serpme harç uygulamasında yüzeyin suya doymun hale gelmesine dikkat edin. Yüzeyde serbest su olmamalıdır.
- Daha fazla bilgi ve yardım için lütfen Dolphinflix Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

### AMBALAJ

10 ve 30 kg plastik bidonlarda.

### RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

### DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

### GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

### YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

## İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi  
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

**LTX 620** Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES  
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102  
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59