



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

759 CLA- Mikro Cila, Poliüretan esaslı, iki bileşenli, izosiyanat ile kürlenmiş şeffaf son kat kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI

- Ahşap yüzeylerde
- Cam, cam tuğla, mozaik, mozaik karo
- Fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, porselen vb yüzeylerde
- Pres tuğlalarda
- Balkon, teras, banyo, mutfak, taş kaplı dış cephelerde
- Seramik, cam mozaik kaplı süs havuzlarında
- Emici yüzeylerde tozumu önlemeye yardımcı olur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- UV ve dış hava koşullarından etkilenmez.
- Şeffaf olarak üretilen ürün, mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahiptir.
- Zamanla sararma, solma veya soyulma yapmaz.
- Özellikle balkon, teras, banyo gibi zeminlerde oluşan yalıtım sorunlarına, mevcut kaplamaya zarar vermeden kolayca çözüm olarak uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk : A bileşeni (25°C, g/mL) : 0,10 ± 0,10 Viskozite
B bileşeni (25°C, mPa.s) : 0 - 600 Su geçirgenlik oranı

Renk: Şeffaf

Özellik: T+23°C ve %50 bağıl nem koşullarında

ÜRÜN VE YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplamalar ve yüzey işlemleri gibi tüm kirleticilerden arındırılmış olmalıdır, Karıştırma işlemine başlamadan önce ürün sıcaklıklarının +10°C ile +35°C arasında olduğundan emin olun. Karıştırın, A ve B bileşenlerini ayrı ayrı, çok düşük devirde mekanik bir matkap ve çırpıcı ile karıştırın. B bileşenini azar azar ekleyin. A bileşenine ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın (yaklaşık 1-2 dakika). İçeriği temiz bir kaba boşaltın ve birkaç dakika daha karıştırın. Lütfen yüksek hızda karıştırmaktan kaçınınız. Uygulama esnasında karışıma herhangi bir solvent vb. eklemeyiniz.

UYGULAMA BİLGİSİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Zeminin tamamen temizlendiğinden emin olun. Kirli yüzeylere uygulama yapmayın.
- Aşırı sıcak, rüzgarlı, yağmurlu ortam veya yüzey sıcaklığının altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- +10°C veya +35°C üzeri. Aşırı soğuk koşullarda, ortam sıcaklığını ve sıcaklığı artırmak için ısıtıcılar kullanılmalıdır.
- Beton, ham ahşap vb. yüzeyler için: 2 kat Mermer, granit, fayans, seramik, metal/çelik yüzeyler için; 1 kat
- Daha fazla bilgi ve yardım için lütfen Dolphinflix Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

SARFIYAT

Yaklaşık 150 - 200 g/m²

AMBALAJ

Bileşen A: 14 kg – Bileşen B: 6 kg Toplam : 20 kg
Bileşen A: 7 kg – Bileşen B: 3 kg Toplam : 10 kg
Bileşen A: 2,8 kg – Bileşen B: 1,2 kg Toplam : 4 kg

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında, A bileşeni için raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 ay, B bileşeni için ise 9 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler uygun depolama koşullarında saklanmalı engeç 1 hafta içinde tüketilmeli

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak +10°C ile +30°C arasında saklanmalıdır. Ürünler ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yüklenmemelidir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

759 CLA- Mikro Cila, Teknik Bilgi Föyü Revizyon Tarihi:
03/2025



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59