



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



TANIMI

766- AKB, tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, solvent bazlı zemin kaplama boyasıdır. Soğuk uygulamaya uygundur, hızlı kürlenir ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Asfalt, beton ve çeşitli zeminlerde yüksek mekanik dayanım ve uzun ömürlü kaplama sağlar. Uygulaması kolaydır; rulo, fırça ve profesyonel ekipmanlarla uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

- Otoyollar, şehir içi yollar
- Havaalanları ve pist çevre alanları
- Köprüler
- Konut ve AVM zeminleri
- Parke taşı ve bordür yüzeyleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek komponentlidir ve uygulaması kolaydır.
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım gösterir.
- Hızlı kür alma özelliğine sahiptir.
- Soğuk olarak uygulanabilir.
- Yüzeğe güçlü yapışma sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapı: Akrilik reçine esaslı, solventli
Renkler: (isteğe bağlı özel renk üretilebilir)
Görünüm: Parlak
Yoğunluk: 1.40–1.50 g/cm³
Katı Madde (Ağırlıkça): %55 – %65
Viskozite: 80–95 KU (25°C)
Kuru Film Kalınlığı: 50–64 mikron/kat
Uygulama yöntemi: Rulo, fırça veya püskürtme ekipmanı

UYGULAMA BİLGİSİ

Ürün kullanıma hazırdır.
Uygulama öncesi iyice karıştırılması önerilir.
Ek inceltme gerekmemektedir.
Uygulama ekipmanına göre ayarlama yapılabilir.
Yüzey temiz, kuru, yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
Hasarlı bölgeler, çatlaklar ve boşluklar uygun tamir malzemeleri ile onarılmalıdır.
Yüzeydeki bozukluklar, çıkıntılar ve kalıntılar temizlenmelidir.
Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
Katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında da yüzeyin temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRELERİ 25°C / %50 Rh)

- Dokunma kuruması: 10 – 15 dakika
 - Toz tutmama: 20 – 30 dakika
 - Tam kuruma: 3 saat
- Düşük sıcaklık ve yüksek nemde süreler uzayabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Ağız kapalı orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda 1 yıl saklanabilir. Doğrudan güneş ışığına ve dondan korunun.

UYARILAR

Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik bilgileri incelenmelidir. Uygulama, belirtilen sıcaklık ve nem aralıklarında yapılmalıdır. Alt yüzey temiz, kuru ve uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Uygulama öncesinde güncel teknik veri sayfası kontrol edilmelidir.

AMBALAJ

15 kg teneke

SARFIYAT : 200 – 300 gr./m² /kat

RAF ÖMRÜ

6-12 ay (kuru, serin ve uygun koşullarda saklandığında)

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik ilgilil Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

766-AKB Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 08/2025



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57