



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SES YALITIM SIVASI

TANIMI

SES 1830, Yapının nefes almasını sağlayan yüksek ses emici mineraller ve perlitli çimento esaslı polimerler ile modifiye edilmiş elyaf takviyeli ses yalıtım özelliği ile öne çıkan kullanıma hazır dış ve iç cephe yalıtım siva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Yeni ve eski yapılarda,
- Konut, iş yeri, otel, okul, hastane, kamu daireleri, depo ve barınaklarda,
- İç cephe ve tavan ses yalıtımında kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ses yalıtımı sağlayarak binalardaki yüksek ses konfor sağlar.
- Isı yalıtımına destek olur.
- Enerji tasarrufu sağlar.
- Buhar geçirgenliğine sahip.
- Nefes alma özelliği ile duvarlarda terlemeyi önler ısı köprüsü oluşmaz.
- Doğaldır ve çevre dostudur.
- Hafiftir ve binada ki ölü yükü alır.
- Hazırlanması ve uygulaması çok kolaydır.

UYGULAMA BİLGİSİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +35 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Yüzeyde ki bozuk yerleri D- TH tamir harçlarından uygun olan ile tamir edilmelidir.

Karıştırma

Harç karıştırma ve siva uygulama için pistonlu siva pompası kullanmanızı tavsiye ederiz. Klasik usul karıştırmak için temiz bir kovanın içerisine 11 lt. temiz suyun bir miktarını koyun. Üzerine 15 Kg. **SES 1830**'u yavaşça boşaltırken karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Kalan suyu ilave edin harç topaksız ve homojen bir hale gelince en az 5 dk. karıştırın. 3-4 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra en az 3 dk. daha karıştırarak kullanınız.

Uygulama

Hazırlana harcı tek katta 3 cm kalınlığa kadar uygulayabilirsiniz. İkinci kat uygulama için hava koşullarına göre en az 48 saat beklenmelidir. Tam kuruma süresi hava şartlarına bağlı olarak asgari 7 gündür. Tam kuruma sağlanmadan boya aşamasına geçilmemelidir.

UYARILAR

(+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

15 KG Kraft Torba

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 aydır.

SARFIYAT VE SU MİKTARI

1 cm kalınlık için m ² Toz Sarfiyat	3-4 kg
KARIŞIM SUYU MİKTARI	11 Lt./ 15 Kg

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandıği zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No: 1 Kapı: 4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

SES 1830 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023

CE	
AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET Kayabaşı Mahallesi Yaprak Sokak No:28 Başakşehir İSTANBUL	
TS EN 998 - 1 : 2017 21 BORPER SES 1830 SES YALITIM SIVASI	
Kuru Yoğunluk	380 ±100 kg/m ³
Renk	SATEN GRİ
Su karışım oranı (Torba)	10,5 -11,5 LT
Kapiler su emme	W1 , ≤0,60 kg/ m ² min ^{0.5}
Basınç dayanımı (28 Günlük)	CSI, ≤1.50 N/mm ²
Su buharı geçirgenliği Katsayısıμ	≤15 μ
Isı İletim Katsayısı	T1 , <0,1 W/Mk
Ses Yalıtımı	≥ 30 Db
Yangına tepki	A1
Kullanılma süresi	3-4 saat
Uygulama sıcaklığı	5-35°C
Bağ dayanımı(28 Günlük)	> 0,23 N/mm ² (0,35)
Sıva kalınlığı	1-3mm
Tüketim	(1 cm kalınlık için) : 4,0-5,0kg / m ²
Raf ömrü	12 Ay (Uygun ortamda)
Uygulama şekli	Çelik Mala ile
Tehlikeli Madde içeriği	Güvenlik veri sayfasına bakınız



Bayındırlık Poz No: 10.330.3202



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57