



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

THERM CEPHE KAPLAMA

TANIMI

Therm +3 cephe kaplama, akrilik kopolimer ve özel modifiyeli elastomerik reçine esaslıdır. Su bazlı ve kullanıma hazır sürme esaslı bir ısı ve su yalıtım malzemesidir. Yüzeyle kolaylıkla uygulanabilen bu ürün, dış cephe kaplamalarında etkili bir koruma sağlar ve yapıların uzun süre dayanıklılığını artırır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Therm +3 cephe kaplama, ısı, su, ses izolasyonu sağlar. %100 akrilik yapıda, düşük VOC değerine sahiptir. Uygulandığı yüzeylerde görünmez bir ısı kalkanı olarak çalışır.

KULLANIM ALANLARI

Özellikle yapıların dış cephelerinde her türlü sıva, brüt beton, metal yapıların düşey ve yatay uygulamalarında dış cephe ısı yalıtım kaplaması olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık	: Mat
Renk	: Her türlü renk üretimi yapılabilir.
Katı Madde	: % 70±2 (Ağırlıkça)
Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³
Uygulama	: Saten rulo ya da püskürtme
Püskürtme basıncı	: 40Bar/580 psi
Meme Çapı	: 0,021"- 0,027"
Alevlenme Noktası	: Yanmaz
Tek Kat Kuru Film Kalınlığı	: 1,5- 2 mm

UYGULAMA BİLGİSİ

Yüzey Hazırlığı

Therm +3 cephe kaplama Uygulama yapılacak alanın her türlü kir, yağ ve gresten, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarında arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak ve oyuk varsa DOLPHINFIX TH tamir harçlarından uygun olanı ile tamir yapılmalı ve uygulama yapılacak alanın hazırlığından emin olduktan sonra uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı yapılmış olan cepheye aderans artırıcı olan **Therm 004 astar** fırça ya da rulo ile uygulama alanına doyurularak uygulanmalıdır. Astar uygulanmasından en az 2 saat sonra **Therm +3 cephe kaplama** uygulamasına geçilmelidir. uygulama yapılmadan önce malzeme mikser ya da mekanik karıştırıcı ile homojen şekilde karıştırılır ve saten rulo ile uygulanmalıdır. yüzeye desen vermek içinde mutlaka yukardan aşağıya doğru tek yönde desen verilmelidir. Düzgün bir yüzey görüntüsü için desenin yönü mutlaka aynı yönde olmalıdır. İlk kat uygulamasından en az 6 saat sonra ikinci kat uygulaması yapılır. İkinci kat uygulamasından en az 6 saat sonra **Therm 001 cephe koruyucu cila** uygulaması yapılarak cephenin parlak görünüm kazanması dış etkenlere karşı korunması sağlanır.

UYARI: Metal yüzeylere uygulama yapılmadan önce antipas ile yüzey korozyonlara karşı korunmalıdır.

SARFIYAT:

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatı 1,2-1,3 kg/m²dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de):

Dokunma kuruması:	60 dakika,
Boya uygulaması:	6 saat,
Son kuruma:	24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

UYARILAR

Uygulamadan sonra en az 48 saat zeminde yürüme yapılmamalıdır. (+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

18 LT PLASTİK KOVA

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir.

Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

Therm +3 cephe kaplama Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57