



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

DEKORATİF SIVA ALT ASTAR AJANI

TANIMI

DEK 710, Akrilik emülsiyon esaslı üstün yapışma kabiliyetine sahip tek bileşenli dekoratif sıva altı ve çok amaçlı kullanılabilen astar ajanıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Dekoratif sıva öncesi geçiş astarı olarak,
- İç ve dış cephelerde astar olarak kullanılır,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır ve kullanıma hazırdır,
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır,
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir,
- Dekoratif sıva uygulamasında desen vermeyi kolaylaştırır,
- Solvent içermez , çevre dostudur,
- Su buharı geçiririmsizdir,
- Nemli bölgelere uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı:	Akrilik Emülsiyon
Renk:	Beyaz
Bayındırlık Poz No:	10.300.1186
Kuruma Süresi:	1-3 saat
Kap Ömrü:	1 saat
pH:	7-9

+23°C'de %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyin sağlam olmasına, oynak ve zayıf parçaların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulanacak yüzeyde su birikintisi, yağ, parafin, gres yağı çimento şerbeti gibi yapışmayı engelleyecek maddeler bulunmamalıdır. Varsa temizlenmelidir. Tozlu ortamlarda uygulamadan önce yüzey basınçlı su ile yıkanmalı, yabancı maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Uygun bir aparat ile (rulo,fırca vs.) uygulama yapılmalıdır

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Perdah uygulama zamanı çok iyi tespit edilmelidir.
- Derz kesme işlemi hemen ertesi gün yapılmalıdır.
- Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat güneşten, rüzgârdan, yağmurdan veya dondan korunması gerekir.

·Çimento esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda hidrasyon yavaşlar, bu da tava ömrünü ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, hidrasyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

SARFIYAT

Tüketim, uygulanacak zeminin emiciliğine göre değişkenlik gösterir.

Yaklaşık 200-400 gr/m²

ALETLERİN TEMİZLENMESİ

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torba.

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 24 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır.

Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

DEK 710 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57